



Kai viskas nušlifuota, švariai nusivalome visus paviršius - sienas, lubas ir grindis nuo dulkių. Įvairūs meistrai naudoja giluminius gruntus prieš dažymą. Tačiau mes to nepatariame, nes prieš šviesą kampu matosi šešėliai, liekantys nuo grunto. Be to, labai sunku pasiekti vienodą įgeriamumą, nesudarant blizgios plėvelės.

Todėl mes naudojame alkidinius gruntinius dažus („Robitix“). Šie dažai sukuria lygų matinį paviršių, užtikrina ypatingai gerą sukibimą su dažais bei prailgina dažų džiūvimo laiką (svarbu norint padengti dažus lygiai). Šiuos gruntinius dažus galima maišyti su tos spalvos kolorantu, kurią pasirinkote sienoms dažyti – mažiau kartų reikės dažyti bei iš karto pamatysite likusius nelygumus. Pirmiausia dažomos lubos, po to sienos. Jei yra nelygumų, reikėtų juos užglaistyti, nušlifuoti ir tas vietas nugruntuoti tais pačiais gruntiniais dažais.

{loadposition content_block}

Sunkiausia išsirinkti tinkamos spalvos dažus. Spalvų paletėse – tūkstančiai atspalvių, tačiau atrasti tinkančius nėra paprasta. Reikia prisiminti, kad paletėje pavaizduoti dažų atspalviai atrodo šviesesni nei nudažius jais sienas. Visada geriau iš pradžių nusipirkti mažą dažų kiekį ir jais išdažyti bandomąjį sienos plotą. Tik tada, jei spalva tinka, įsigyti visą reikalingą dažų kiekį. Jei užsakovui svarbu, kad patalpos atrodytų šviesios ir erdvios, mes visada patariame rinktis kuo šviesesnius atspalvius. Kartais, jei nėra šviesesnio atspalvio, tiesiog dvigubai mažiau naudojame kolorantų (spalviklių). Dažant reikėtų naudoti ilgo plauko volelį.

Dažymo metu negali būti jokių skersvėjų (labai pagreitina džiūvimą), taip pat negerai, jei patalpose labai šilta. Pirmiausia nudažome lubas – dažniausiai po gruntinių dažų užtenka jas padengti vienu dažų sluoksniu. Patartina lubas dažyti atsikus į langą – geriausia šviesiomis dienomis (taip matosi dažymo kokybė). Kai lubos jau išdžiūvusios, lubų kraštus apsiklijuojame dažymo juostele (geriau platesne) – apsaugosime jas nuo sienų dažų. Tuomet mažą voleliu dažais apsivedame visus kampus (ir lubų su sienomis, ir sienų kampus). Geriausia tai atlikti su viena siena, kad nespėtų išdžiūti, kol dažysime plokštumą. Dideliu voleliu su kotu dažome sieną (nuo grindų iki lubų) nuosekliai eidami nuo lango tolyn (šviesos šaltinis, kaip ir lubų dažymo atveju, padeda matyti dažymo kokybę). Visas sienas nudažius, jei jau niekur nepersišviečia ankstesnis dažų sluoksnis, būtina pašalinti dažymo juostelę nuo lubų. Palikus ją ilgesniam laikui, vėliau kartu gali atsukti ir dažai arba juostelę tektų grandyti. Patartina, prieš nuimant juostelę, aštriu statybiniu peiliu švelniai perbraukti patį kampą tarp sienų ir lubų – mat dažant sienas, dalis dažų patenka ant juostelės, ir nuiminėjant juostelę, galime pažeisti (įplėsti

suformuotą dažų plėvelę) sienų dažus.

Patarimai: reikėtų naudoti vienodo ilgio plauko mažesnę voliuką (apsibrėžimui) ir didesnę voliuką (plokštumoms dažyti). Dažymo juostelę reikėtų naudoti skirtą naudoti kuo ilgesniam terminui (3-5 dienos, pvz. „Tesa“). Pradėjus vieną plokštumą dažyti, negalima sustoti – reikia ją pilnai nudažyti. Dažant reikia stebėti, kad niekur neliktų neišvarinėtų dažų, stengiantis kuo lygiau juos paskirstyti.

Paskelbė NTmeistrai.lt - visi meistrai vienoje vietoje: [santchnikai](#), [elektrikai](#), [staliai](#), [apdailininkai](#), [dažytojai](#), [tinkuotojai](#), [betonuotojai](#) ir kt.

Susiję straipsniai: {loadposition related_articles}