

Sutvirtintas pluoštu išsilyginančių grindų mišinys, skirtas išlyginti betono, plastiko, lengvojo betono, medinių lentų, keraminių plytelių ir kitokių paviršių grindims, taip pat vandens nuotėkio įmontavimui grindyse. Grindys padengiamos šiuo mišiniu, naudojantis įrankiais arba maišymo siurbliu. Dangos storis - 2-50 mm.



Paruošimas. Mišinio patvarumui lemiamos įtakos turi jau esančių grindų stovis. Paviršius, kurį ruošiamasi padengti X-plan mišiniu, turi būti tvirtas, gero sukibimo, ant jo negali likti smulkių

kietų dalelių, dulkių, purvo, riebalų ir kt. Bet kokia cemento tešlos plėvelė ar netvirtos betoninio pagrindo dalys turi būti pašalintos arba nugramdytos. Dulkes geriausiai išsiurbti dulkių siurbliu, o ant betonuoto ar dažyto paviršiaus susikaupusias riebalų, alyvos ar panašias dėmes -šalinti 7110 pagrindo valikliu, stipria vandens srove ar bet kuriuo kitu, efektyviu valymo būdu.

{loadposition content_468x60}



Gruntavimas. Siekiant geresnio sukibimo, gruntuoti pradedama tada, kai paviršius jau pilnai nuvalytas ir išdžiūvęs. Korėti paviršiai apdirbami 1 dalies 4180 grunto ir 3 dalių vandens mišiniu. Gruntas stipriai šepečiu įtrinamas į paviršių. Hermetiškos medžiagos, pavyzdžiui, dažyti paviršiai ar keraminės plytelės, dengiamos koncentruotu 4180 gruntu, vėliau užbarstomos mišinio milteliais, kurie šepečiu įtrinami į drėgną gruntą. Medinės grindų lentos gruntuojamos koncentruotu 4180 gruntu. Jeigu grindys dengiamos X-plan mišiniu keliais sluoksniais, gruntuojama prieš klojant kiekvieną sluoksnj.

Mažiausia leistina aplinkos temperatūra yra 6°C, labiausiai tinkama darbui - 10-18°C. Išeiga: 0,1-0,2 litro 4180 grunto į kvadratinį metrą.















Medžiagos išeiga:	1,7 kg miltelių/m² mm sluoksnio storis
Sluoksnio storis:	2-50 mm
Danga:	Ant sukietėjusio mišinio sluoksnio galima kloti įvairias grindų dangas: PVC, linoleumą, keramines plyteles, parketą, kilimines dangas ir kt. Grindų apdaila dažant gali būti taikoma tik nedidelio apkrovimo paviršiams.
Atsparumas vandeniui:	Sukietėjęs mišinys yra labai atsparus drėgmei, tačiau netinka naudoti lauke ar vandens rezervuaruose, baseinuose ir kitose panašiose vietose.
Lenkimas/įtempimas:	Mažadaug 9 Mpa
Suspaudimo galia:	27 MPa
Adhezija:	> 3,0 MPa
Susitraukimas:	0,3 – 0,5 %
Paruošimo laikas:	15-20 minučių
Klojimo laikas:	30 minučių
Sukietėjimo laikas:	Jau praėjus 2 valandoms po paklojimo, mišinys atlaiko nedideles apkrovas. Didesnės apkrovos galimos mažiausiai po 6 valandų.
Sausas svoris/tūris:	1,7 kg/litrą
Šlapios medžiagos svoris/tūris:	1,9 kg/litrą
Ph:	Apytiksliai 11 (šlapios medžiagos)
Apsauga:	Žr. gaminio aprašymo lapelį
Nutekėjimo savybės:	135-145 mm ("Mira" nutekėjimo bandymas)

mira

Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}